

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PER ARREDAMENTO PROVVISORIA
Commercial - Provisional Technical Data for furniture
Articolo / Article : **450 VUELTA**
Composizione / Composition : **85% POLYAMIDE**
15% ELASTANE

 Peso / Weight (+/- 5 %) : **250 g/m²**
 Peso / Weight (+/- 5 %) : **412 g/m lin.**
 Maglie / Courses : **36/37 / cm**

 Altezza / Width (+/- 2%): **165 cm**
 Pezza / Piece : **50 m**
 Cannette / Wales : **26/27 / cm**
Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

 altezza / width : **max -6%**

 lunghezza / length : **max -4%**

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

 altezza / width : **max -3%**

 lunghezza / length : **max -3%**
Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 Cat.1 - 5000 rotations

 su lana : **5**
 on wool

Abrasion 12kPa/Abrasion 12kPa

NU Martindale - ISO 12947-2

 su lana : **> 40000**
 on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

 Tinto / Plain dyed altezza / width : **100%**
 (min 85% - max 115%)

 lunghezza / length : **160%**
 (min 136% - max 184%)

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

 altezza / width : **110%**
 (min 93% - max 126%)

 lunghezza / length : **170%**
 (min 144% - max 195%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :

Test di infiammabilità / Flammability test :
TB 117:2013 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: PASS (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 28 kg/m³)

Note / Notes :

Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni -
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.
RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Dati da confermare / Data to be confirmed