

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PER ARREDAMENTO **PROVVISORIA**
Commercial - *Provisional* Technical Data for furniture

Articolo / Article : **488 COLORADO**

Composizione / Composition : **80% POLYAMIDE**
20% ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **44 / cm**

Cannette / Wales : **28 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

altezza / width : **max -6%**

lunghezza / length : **max -6%**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore

altezza / width : **max -6%**

lunghezza / length : **max -6%**

Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

su lana : **3**

NU Martindale - ISO 12945-2 Cat.1 - 5000 rotations

on wool

Abrasion 12kPa/Abrasion 12kPa

su lana : **> 40000**

NU Martindale - ISO 12947-2

on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - 3.6 kg

Tinto / Plain dyed altezza / width : **135%**

lunghezza / length : **155%**

(min 115% - max 155%)

(min 132% - max 178%)

Allungamento Manuale (+/- 15%)

altezza / width : **140%**

lunghezza / length : **160%**

Hand Elongation

(min 119% - max 161%)

(min 136% - max 184%)

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :



Test di infiammabilità / Flammability test :

TB 117:2013 - Smouldering Cigarette Test on upholstered furniture: *PASS* (NON fire-retardant polyurethane foam with a density of 28 kg/m³)

Note / Notes :

Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni -

As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

POLIAMMIDE MICRO - POLYAMIDE MICRO

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO

WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Dati da confermare / Data to be confirmed